

GAZUR TF

Použití:

Jednosložkové lihové lepidlo na bázi modifikované fenolické pryskyřice. Určeno k lepení všech druhů materiálů (kovy, plasty, podlahové krytiny, papír, dřevo apod.). Tekutá konzistence pro nanášení štětcem, nebo válečkem. Neobsahuje zdraví škodlivá rozpouštědla. Umožňuje lepení za studena i za tepla. Lepení za tepla se doporučuje pro aplikace, kde je potřeba dosáhnout výrazného zvýšení pevnosti a odolnosti lepeného spoje.

Vlastnosti:

barva	tmavě červená
pevnost ve smyku	10 Mpa
viskozita	2 - 4 Pa.s (23 °C)
měrná hmotnost	1,05 - 1,15 g/cm ³
spotřeba	100 – 120 g/m ²
chemická odolnost	spoj trvale odolává olejům a tukům, ropným látkám, brzdovým kapalinám, vodě, slabým alkáliím a kyselinám, UV záření
teplotní odolnost	do 300 °C (při lepení za tepla)

Návod k použití:

1. Lepení za studena:

Přípravek nanese rovnoměrně na obě strany lepeného spoje. Po nanesení necháme odvětrat cca 5 –10 minut a poté obě strany spojíme. Nesmí dojít k přeschnutí. Spoj přitlačíme, nebo zaválečkujeme kvůli odstranění možných vzduchových bublin. Při běžné pokojové teplotě je spoj manipulovatelný za asi 30 minut.

2. Lepení za tepla:

Lepidlo aplikujeme na obě strany lepeného spoje a necháme úplně zaschnout (Tak aby nenesené lepidlo přestalo být lepkavé na povrchu. To trvá cca 30 minut při pokojové teplotě. Pokud chceme toto zasychání výrazně urychlit, můžeme použít zvýšenou teplotou (max. 70 °C). Následně obě strany lepeného spoje přiložíme k sobě a zajistíme pomocí přípravku proti posunutí. Přítlačná síla by se měla pohybovat v rozmezí 1 - 1,5 Mpa. Následně se celý přípravek vloží do pece, kde dojde k vytvrzení lepeného spoje. K dosažení předepsané pevnosti je potřeba dosáhnout v místě lepeného spoje výdrže na teplotě 190 °C po dobu nejméně 15 minut.

Pro ředění lepidla a čištění nástrojů lze použít lih nebo aceton. Velké zředění však ovlivní pevnost lepeného spoje.

Balení:

- 1 l, 5 l a 10 l (popřípadě dle dohody s výrobcem)

Skladování:

- Lepidlo Gazur TF **skladujte** v uzavřených obalech **při teplotě 5 °C - 15 °C**
- Záruční doba 6 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:

- Výrobky Gazur TF je hořlaviny I. třídy
- Při případném zasažení pokožky ji očistěte lihem, umyjte vodou a mýdlem