

GAPOL stříkací tmel

tekutý polyesterový tmel

Použití:

Gapol stříkací tmel je dvousložkový polyesterový stříkací systém pro nanášení pomocí pneumatické pistole. Umožňuje dosáhnout dokonalou a hladkou vrstvu. Doba vytvrzování je cca 2 hodiny. Po vytvrzení lze mechanicky opracovávat i brousit jemným brusným papírem.

Vlastnosti:

barva	složka A : světle šedá složka B : červená
zpracovatelnost	20 - 30 minut při 20 °C
vytvrzení	120 minut při 20 °C
dávkování	6- 7% tvrdidla na množství tmelu
spotřeba	1 litr = cca 6 m ² plochy s vrstvou 100 mikronů

Návod k použití:

Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit pomocí hrubého brusného papíru (P80 - P120) a zbavit mastnoty (nejlépe acetone). Tmel smíchejte v předepsaném poměru s tvrdidlem a aplikujte. Po 30 minutách je možné tmel zabrousit (za sucha i mokra). Znečištěné nástroje se očistí nitroředidlem C 6000 nebo jiným ředidlem určeným pro polyesterové nátěrové hmoty.

Minimální teplota při nanášení je + 10°C. Snížená teplota zpomaluje vytvrzení, zvýšená ji urychluje.

Balení:

- 1 a 3 l (tvrdidlo je dodáváno současně v odpovídajícím množství)

Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 24 měsíců

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Z těchto důvodů nemůžeme přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití, stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě přislíbeno písemně. Pro další informace nás kontaktujte. Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je k dispozici na naší webové stránce.