

GAPOL „TECH“

polyesterový tmel s prodlouženou dobou zpracování

Použití:

NOVOL TECH je dvousložkový polyesterový tmel s prodlouženou dobou zpracování. Je určen pro opravu a vyrovnávání nerovností u velmi velkých povrchů (odlitky, části karoserií, těžká a kolejová vozidla). Dlouhá doba zpracovatelnosti umožňuje snadné nanášení. Po vytvrzení má dobrou elasticitu a dá velmi dobře mechanicky opracovávat.

Upozornění: Tmel neaplikovat přímo na reaktivní základy, jednosložkové akrylové výrobky a nátěry na bázi nitrocelulózy.

Vlastnosti:

barva	složka A : světle šedá složka B : červená
zpracovatelnost	25 - 40 minut při 20 °C
vytvrzení	90- 120 minut při 20 °C
dávkování	2- 3% tvrdidla na množství tmelu

Návod k použití:

Před použitím je třeba opravovanou plochu očistit, zdrsnit pomocí hrubého brusného papíru (P80 - P120) a zbavit mastnoty (nejlépe acetonem). Tmel smíchejte v předepsaném poměru s tvrdidlem a aplikujte. Po 30 minutách je možné tmel zabrousit (za sucha i mokra). Znečištěné nástroje se očistí nitroředidlem C 6000 nebo jiným ředidlem určeným pro polyesterové nátěrové hmoty.

Při nanášení pomocí špachtle nepřekračujte tloušťku vrstvy 5 mm. Minimální teplota při nanášení je + 10°C. Snížená teplota zpomaluje vytvrzení, zvýšená ji urychluje.

Balení:

- 2 kg, 6 kg, (tvrdidlo je dodáváno současně s tmelem v odpovídajícím množství)

Skladování:

- Skladuje se v suchu při teplotě 20 °C
- Záruční doba 24 měsíců

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Prospekt může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Z těchto důvodů nemůžeme přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití, stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě přislíbeno písemně. Pro další informace nás kontaktujte. Ujistěte se, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je k dispozici na naší webové stránce.